



Via Gambolina, 66 – 27029 Vigevano (PV) - Italia
Tel. 0381 42121 - Fax 0381 42545
E-mail: info@icaiplast.it - info@pec.icaiplast.it - www.icaiplast.it

Registro Imprese Vigevano n. 00290430180 - REA Pavia n. 134867
Reg. soc. Tribunale Vigevano n. 2507 - Cap.Soc. Euro **1.411.760** i.v.
Cod. Fiscale e Partita Iva 00290430180 - VAT N.: IT 00290430180

MENU J

CARATTERISTICHE		UNITA'	VALORI		METODO DI PROVA
PESO TOTALE		g/m ²	± 10%	1290	UNI EN ISO 2286 parte 2
SPESSORE		mm	± 0,20	2,50	UNI EN ISO 2286 parte 3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ordito	N/5 cm	≥	400	UNI EN ISO 1421 metodo 1
	trama			290	
ALLUNGAMENTO PERCENTUALE A ROTTURA	ordito	%	≥	50%	UNI EN ISO 1421 metodo 1
	trama			120%	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE A SECCO (PANTALONE)	ordito	N	≥	10	UNI EN ISO 4674-1 metodo B
	trama			10	
RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE (METODO BALLY)		CICLI	≥	100000	UNI EN ISO 7854
Composizione:			PES 5% 95%		